

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku:	Matná fasádní barva na bázi disperze s vlastnostmi silikátů. Vhodná zejména k ochraně minerálních omítek jako nátěr odolný proti vlivům povětrnosti. Vhodná na nové i staré omítky, beton i eternit. Vynikající zejména k renovaci pevně držících starých nátěrů na bázi disperze.												
Vlastnosti:	<p>Díky speciální kombinaci pojivo-pigmenty spojuje přípravek MipaSil pozitivní vlastnosti disperzních, silikonových a silikátových barev. Barva je</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bez změkčovadel, a jen s mírnou vůní ▪ odolná proti oděru DIN EN 13300 třída oděru zavlhka: 2 ▪ odolná proti vlivu povětrnosti DIN 18 363 ▪ odolná proti omývání DIN 53778 ▪ bez vnitřního pnutí, obohaceno siloxanem ▪ třída Euro <p>Kapilární absorpce vody, hodnota w₂₄: 0,13 kg/m².24h^{0,5} Propustnost vodních par, hodnota s_d: 0,13 m</p>												
Obsahuje:	disperzi styroakrylátů, titandioxid, mramor, mastek v prášku, plnivo na bázi silikátů, vodu, aditiva, konzervační prostředky												
Barva:	bílá												
Základní údaje:	<table border="0"> <tr> <td>Stupeň lesku:</td> <td>matný</td> <td>DIN 67 530</td> </tr> <tr> <td>Specif.hmotnost:</td> <td>1,6 g/cm³</td> <td>DIN 51 757</td> </tr> <tr> <td>Viskozita:</td> <td>95 dPas</td> <td>DIN 53 019</td> </tr> <tr> <td>pH-faktor:</td> <td>8,5</td> <td>DIN 53 785</td> </tr> </table>	Stupeň lesku:	matný	DIN 67 530	Specif.hmotnost:	1,6 g/cm ³	DIN 51 757	Viskozita:	95 dPas	DIN 53 019	pH-faktor:	8,5	DIN 53 785
Stupeň lesku:	matný	DIN 67 530											
Specif.hmotnost:	1,6 g/cm ³	DIN 51 757											
Viskozita:	95 dPas	DIN 53 019											
pH-faktor:	8,5	DIN 53 785											
Skladování:	V pevně uzavřených originálních nádobách, v chladu a suchu, ale ne v mrazu, lze skladovat 3 roky.												
Značení:	materiál není nebezpečný												

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ	kategorie:	A / c
Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010:	40 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu: 36 g / litr

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:	Podklad musí být čistý, soudržný a suchý. Nové omítky nechat neošetřené po dobu 4 týdnů. Místa vyspravená novou omítkou musejí být dobře spojena a proschlá. Staré nesoudržné nátěry odstranit. Na moučnatých, pískovitých a hrubých pórezních plochách je třeba provést základní nátěr přípravkem Mipa Tiefgrund LH nebo Mipa Tiefgrund LF .
Způsoby aplikace:	Natírání, válečkování, nebo nástřik air-less: úhel 50° tryska 0,53 mm tlak 150 bar.
Ředění:	1.nátěr: zředit maximálně 10 objem.% vody 2.nátěr: zředit maximálně 5 objem.% vody

Zpracování:	Materiál před zpracováním dobře rozmíchat. Barvu nanášet rovnoměrně a roztírat, aby nevznikaly skvrny a lesklá místa z rozdílné tloušťky vrstvy.
Vnější podmínky:	Nezpracovávat při teplotě podkladu i ovzduší pod +5°C a přes +35°C, nebo na přímém slunci, resp. za silného větru.
Doba schnutí:	Při 20°C a 65% relat.vlhkosti vzduchu za 8 hod. proschne povrch a lze jej přetírat, po 24 hod.již odolává dešti. Úplně proschne a lze jej plně zatěžovat po cca 3 dnech. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tyto doby prodlužují.
Vydatnost:	Dle nasákavosti podkladu 5 - 5,5 m ² / 1 ltr na 1 nátěr.

Bezpečnostní pokyny

Barva **MipaSil** reaguje slabě alkalicky. Oči a citlivou kůži chránit před postříkáním. Kapky barvy ihned omýt hojným množstvím čisté vody. Dodržovat všeobecná pravidla hygieny. Nedopustit, aby se přípravek dostal do rukou dětem, nebo aby unikl do kanalizace. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů i krmiv. V přestávkách a po skončení práce si umýt.ruce.

Čistění nářadí

Okamžitě po použití i v delších pracovních přestávkách vodou.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Výrobce:	mipa Germany	Dovází: Mistral-Paints s.r.o., Čs.armády 16 / 788 Praha 6 distribuce Praha 9 tel. 281 865 606 ♦ prodejna Praha 6 tel. 224 311 195
-----------------	------------------------	---