

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Speciální základní nátěr na bázi disperze bez obsahu rozpouštědla pod následné nátěry disperzních barev v interiérech i exteriérech - též ke zpevnění pískovitých a křídovatých podkladů, jakož i k regulaci nasákavosti.

Vlastnosti:

- koncentrát bez obsahu rozpouštědla
- hluboko proniká do podkladu při dobré difuzní schopnosti
- nezmýdelní
- odolný proti alkáliím

Obsahuje: syntetickou disperzi, vodu, aditiva, konzervační prostředky

Barva: bezbarvá

Základní údaje:	Stupeň lesku:	matný	DIN 67 530
	Specif.hmotnost:	1,00 g/cm ³	DIN 51 757
	Viskozita:	15 sec. 4mm	DIN 53 211
	pH-faktor:	7,6	DIN 53 785

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách, v chladu, suchu, ale ne v mrazu až 3 roky

Značení nebezpečnosti: odpadá

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ	kategorie:	A / h
Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010:	30 g / liter	Skut.obsah v tomto produktu: 0 g / liter

Pokyny pro zpracování

Pracovní podmínky při zpracování: Nezpracovávat při teplotě ovzduší i podkladu pod + 5 °C nebo nad 35 °C, na přímém slunci nebo za silného větru

Vhodné podklady: Vápenné a cementové omítky, vápenec, azbestocement a beton

Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, soudržný a suchý. Staré nesoudržné nátěry a nátěry křídových barev úplně odstranit. Místa vyspravená novou omítkou a azbestocement fluátovat a omýt.

Způsob zpracování: válečkování, natírání nebo nástřik

Ředění: vodou

Směšovací poměr: 3 díly vody : 1 díl Mipa Tiefgrund LF Konzentrat

Doba schnutí: Při 20 °C a 65% relat.vlhkosti vzduchu proschne povrch a lze jej přetírat za 3 - 4 hod.
Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tyto doby prodlužují.

Vydatnost: Dle nasákavosti podkladu 4 - 6 m² / z 1 litru na 1 nátěr. Přesnou spotřebu zjistit zkušebním nátěrem přímo na objektu.

Zvláštní upozornění

Nanášet rovnoměrně a rozírat, aby se netvořila lesklá místa z rozdílné tloušťky nátěru.

Bezpečnostní pokyny

Materiál **Mipa Tiefgrund LF Konzentrat** reaguje slabě alkalicky. Oči a citlivou pokožku chránit před postříkáním. Kapky barvy ihned smýt dostatkem čisté vody. Dodržovat běžná hygienická pravidla.

Čistění nářadí

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. .

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Výrobce: Mistral-Paints s.r.o., Cs.armády 16 / 788 Praha 6
distribuce Praha 9 tel. 281 865 606 ♦ prodejna Praha 6 tel. 224 311 195